ATMOSPHERE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Atmosphere est adaptée à la réalisation de revêtements de sol et muraux dans les milieux résidentiels ou publics. La texture, caractérisée pas des nuances ton sur ton, où les zones plus foncées et brillantes ressortent sur un fond plus clair et mat, est déclinée en trois finitions différentes : Naturel, Patiné, Ciselé, et cinq coloris : Arctic, Earth, Ground, Ash, Space.

Atmosphere est produite dans l'établissement de Viano (RE) avec un système de management environnemental certifié selon la norme ISO 14001 et un système qualité certifié ISO 9001. La nature écologique du produit est garantie par la certification ANAB et par le certificat de conformité aux conditions spécifiées dans LEED for New Construction & Major Renovation rating System version 2.2.

TECHNICAL SPECIFICATION

Le revêtement (de sol ou mural, pour l'intérieur et l'extérieur) sera réalisé avec des dalles de premier choix dans les formats 90x60; 90x30; 60x60; 60x30, épaisseur 10 mm.

La finition superficielle sera Naturel, Patiné ou Chiselled. Les dalles, en un seul calibre, seront parfaitement à l'équerre et rectifiées.

Le matériau, fabriqué avec une pâte d'argile noble cuite à 1300°C, est homogène dans toute l'épaisseur, compact, résistant au gel, aux écarts de température, à la flexion et aux attaques chimiques.

Le matériau est hautement écologique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Produit:	Grès cérame fin vitrifié
Côté inférieur de la dalle:	le dessin en relief garantit une adhérence parfaite au support, sol ou mur. La qualité s'en trouve ainsi améliorée, tandis que la pose est beaucoup plus facile.

Absorption d'eau	ISO 10545-3	0,03%
Dimensions	ISO 10545-2	±0,2% Longueur et Largeur ±5% Epaisseur ±0,2% Rectitude des aretês ±0,2% Ortogonalité ±0,2% Planéité
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	57 mm^2
Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	129 mm^3
Résistance au gel	ISO 10545-12	Ingélif
Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	$6,2x10^{-6}$ $°C^{-1}$
Résistance aux écarts de température	ISO 10545-9	Résistants
Résistance de la couleur à la lumiere	DIN 51094	Résistants
Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	Résistants
Coefficient de friction (glissement)	ASTM C 1028	>0,60

*Seulement pour les articles Space, Ash, Ground

Copyright © Eiffelgres - www.eiffelgres.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage après la pose

Utiliser des produits à base acide pour éliminer entièrement les résidus de colle, de mortier et de ciment. Rincer abondamment.

Entretien quotidien

Le nettoyage courant doit être effectué avec de l'eau tiède propre contenant un peu de produit détergent tel que : Emulsio Ceramica, Lysoform Casa, Aiax ou Fila Cleaner dilué comme d'après le mode d'emploi, en utilisant un chiffon en microfibre. Sur les surfaces structurées, comme celles bouchardées ou ciselées, il est conseillé d'utiliser un chiffon rêche. Aucun traitement spécial n'est nécessaire.

Copyright © Eiffelgres - www.eiffelgres.com